

СВОЙСТВА НА СТАНДАРТНИ ЕЛАСТОМЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ "Звезда"

Тип твърдост (Shore)	Идентификация (цвят)	Материал	Допустим температурен диапазон (°C)		Размер на съединителя	Типично приложение
			Продължително	Максимална температура (кратковременно)		
92 Sh A	жълт	полиуретан	-40 до + 90	- 50 до + 120	размери от 14 до 180	За всички проложения в общото машиностроене и хидравликата. Стандартни приложения със средна еластичност
95/98 Sh A	червен	полиуретан	-30 до + 90	- 40 до + 120	размери от 14 до 180	добро предаване на въртящ момент с добри поглъщащи свойства
64 Sh D-F	натур бял със зелено чело	полиуретан	- 30 до + 110	- 30 до + 130	размери от 14 до 180	висока влажност на въздуха, устойчивост на хидролиза